Karta Danych Technicznych
Wersja 04 / 2004

Sika® Cleaner-205

Charakterystyka Techniczna Produktu

Charakterystyka chemiczna	alkoholowy roztwór alkilu tytanianu
Kolor (CSQP[1] 001-1)	przezroczysty, klarowny
Gęstość (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	ok. 0,8 kg/l
Lepkość[2] (CSQP 029-3 / ISO 3219)	ok. 2mPas
Punkt zapłonu (CSQP 007-1 / ISO 13736)	+14°C
Temperatura nakładania	+ 5°C do +35°C
Sposób nakładania	ręcznikiem papierowym lub bawełnianą szmatką
Zużycie	ok. 40 ml/m^2
Czas schnięcia[2/3] minimum maksimum	10 minut 2 godziny
Przechowywanie	w szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu
Trwałość	12 miesięcy

[1] CSQP = Corporate Sika Quality Procedure [2] 23°C / 50% w.w. [3] W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być różne

Opis

Sika® Cleaner-205 jest alkoholowym ciekłym, przezroczystym, specjalnie dobranym preparatem do czyszczenia i aktywowania powierzchni przeznaczonych do klejania lub uszczelniania produktami Sikaflex
Sika® Cleaner-205 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką jakość materiału.

Zastosowanie

Sika® Cleaner-205 stosowany jest jako oczyszczacz i aktywator nieporowatych powierzchni takich jak: szkło, metale, tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane.

Sposób nakładania

Czyszczenie powierzchni wykonywać przy pomocy ręcznika papierowego lub czystej tkaniny oszczędnie zwilżonej preparatem Sika® Cleaner-205. Użyte czyściwo nie powinno wykazywać tendencji do pozostawiania po sobie nitek lub kosmyków.
Czyszczenie prowadzić w jednym kierunku, po każdym przetarciu zmienić „stronę" używanego czyściwa (nie czyścić ruchem tam i z powrotem), wystarczające jest jednokrotne przetarcie o ile powierzchnia jest wstępnie oczyszczona.
Nie doprowadzać do odparowania nadmiaru preparatu z czyszczonej powierzchni. Nadmiar preparatu z mokrej lub wilgotnej powierzchni usunąć dokładnie natychmiast suchym czyściwem lub ręcznikiem papierowym.

Ważne uwagi

Sika® Cleaner-205 nie stosować do materiałów porowatych. Może to spowodować spadek adhezji wskutek niecałkowitego odparowania z porowatych powierzchni.

Sika® Cleaner-205 zawiera izopropanol, dlatego w przypadku czyszczenia świeżo wyschniętych, lakierowanych powierzchni należy sprawdzić czy Sika® Cleaner-205 nie powoduje zmatowienia lakieru. Zaleca się wykonanie testów sprawdzających. W przypadku rozlania preparatu należy go natychmiast zetrzeć z powierzchni, czystą i suchą szmatką.

Nie pozostawiać otwartego opakowania. Pozostawianie Sika® Cleaner-205 na działanie powietrza atmosferycznego powoduje utratę jego własności aktywujących, a w dłuższym okresie spowoduje jego zmętnienie i zniszczenie.

Optymalna temperatura nakładania i aktywowanej powierzchni to 15°C do 25°C.

Sika® Cleaner-205 nie może być stosowany jako oczyszczacz albo wygładzasz nieutwardzonego produktu Sikaflex

Dodatkowe informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Przewodnik Przygotowania Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Opakowania

Puszka	30ml 250ml 1000ml 5000ml

Ważne

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i usuwania środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karcie zawierającej własności fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego bezpieczeństwa.

Uwaga

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Dodatkowe informacje dostępne są na :
www. sika.pl

Sika Services AG
Corporate Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 1 436 40 40
Fax: +41 1 436 45 30

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 310 07 00
Fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
Polska
Tel: +48 12 644 04 92
Fax: +48 12 644 16 09