SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42, 254 78 19
fax 024 253 64 27
e-mail: symbud@schomburg.pl

SCHOMBURG SYMBUD
Systemy materiałów budowlanych

Instrukcja techniczna

ASOL-FE

Nr art. 2 02840

Bitumiczna powłoka ochronna- ekologiczna emulsja bitumiczna

Właściwości:

ASOL-FE jest gotową do użycia, nie zawierającą rozpuszczalników, polichlorków fenoli i dwufenyli emulsją bitumiczną, która po stwardnieniu tworzy wodoszczelną warstwę uszczelniającą.
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz.
ASOL-FE nanosić można pędzlem lub pistoletem na suche lub wilgotne podłoża.

Zastosowanie:

ASOL-FE stosuje się jako powłokę chroniącą przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie, na takie podłoża jak beton, tynk, mur ceglany oraz do uszczelniania piwnic, ścian, fundamentów, wykopów itp., jako warstwę gruntującą pod COMBIDIC 1K, COMBIDIC 2K, COMBIFLEX--AB2, KSK-Abdichtungsbahn lub folie polimerowo--bitumiczne.

Dane techniczne:

Baza:	bitumy destylowane
Barwa:	brązowo-czarna
Ciężar właściwy:	1,01 g/cm3
Wiązanie:	przez wyschnięcie
Gruntownie:	nie wymagane
Zużycie:	200 - 250 ml/m^2 na warstwę (wymagane min. 2 warstwy)
Temp. obróbki:	+ 5°C do + 30°C

Magazynowanie: zabezpieczony przed mrozem 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, po otwarciu niezwłocznie zużyć.

Czyszczenie: natychmiast po użyciu narzędzia spłukać wodą lub czyścić środkiem Aquafin-Reiniger
Opakowania: 14, 28, 200 l.

Podłoże:

Podłoże powinno być suche, nośne, równe, czyste wolne od olei i tłuszczy i materiałów zmniejszających przyczepność. Podłoża zawierające mleczko cementowe i luźne elementy oczyścić mechanicznie. Gniazda żwirowe oraz ubytki powyżej 2 cm należy wypełnić zaprawą ASOCRET-RN albo zaprawą cementową klasy min. P III z dodatkiem ASOPLAST-MZ.

Obróbka:

ASOL-FE należy nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego (min. w 2 przejściach).
Aby umożliwić szybkie wyschnięcie powłoki, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo naniesione powłoki należy chronić przed mrozem.
Powłoka gruntująca pod COMBIDIC 1K, COMBIDIC 2K, COMBIFLEX-AB2:
ASOL-FE rozrobić z wodą 1:5. Materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja COMBIDIC 1K, COMBIDIC 2K, COMBIFLEX-AB2 może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.
Powłoka gruntująca pod KSK-Abdichtungsbahn lub folie polimerowo-bitumiczne:
W zależności od chłonności podłoża ASOL-FE może być rozcieńczony czystą wodą w max. proporcjach 1:1. Wymieszany materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpo-

wiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja KSK-Abdichtungsbahn lub folie polimerowo-bitumiczne może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Wskazówki:
• Nie obrabiać w czasie lub przed zapowiadanym deszczem oraz przy temperaturze powietrza lub podłoża poniżej + 5°C
• Powierzchnie nie podlegające obróbce należy zabezpieczyć przed działaniem ASOL-FE.

GISCODE: BBP10

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność. (03.2011/KB)