SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: schomburg@schomburg.pl
www.schomburg.com.pl

SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASOLIN-WS

Nr art. 2 01246

Preparat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych

Właściwości:

ASOLIN-WS jest gotowym do użycia rozpuszczalnikowym, środkiem ochronnym na bazie siloksanów oligomerycznych służącym do bezbarwnej, hydrofobizacji mineralnych materiałów budowlanych.
ASOLIN-WS naniesiony na powierzchnię ulega kapilarnemu wchłonięciu.
Ważne czynniki zapewniające trwałość i skuteczność oddziaływania:

- mała masa molekularna - stąd wysoka zdolność penetracji
- zawiera długie grupy alkilowe - stąd przydatność do silnie alkalicznych materiałów
- wysycha bezklejowo - brak tendencji do zabrudzenia
- można stosować na lekko wilgotne podłoża - niekłopotliwy w zastosowaniu
- szybkie wytworzenie efektu perlenia - wczesna odporność na wpływ opadów deszczu.

Zastosowanie:

ASOLIN-WS jest polecany do ochrony przed wilgocią fasad oraz mocno nachylonych powierzchni. Należy jednak sprawdzić przydatność indywidualnie dla danego obiektu. Generalne wskazówki w zakresie przydatności produktu ASOLIN-WS do hydrofobizacji różnych materiałów:

bardzo dobry:	beton komórkowy, cegły ceramiczne, klinkierowe, piaskowo-wapienne, tynki mineralne, wymalowania z farb mineralnych
dobry:	beton, kamienie sztuczne (na spoiwie cementowym), azbestocement
różny:	kamienie naturlane
względnie przydatny:	tynki żywiczne
nieprzydatny:	gips, farby żywiczne.

Dane techniczne:

Baza:	oligomerowy siloksan z długimi grupami alkilowymi
Kolor:	przezroczysty
Gęstość:	ok. 0,78
Zużycie:	między 100 - 1000 ml/m^2
Przykłady	beton 250 - 500 ml/m^2 tynk 500 - 800 ml/m^2 beton komórkowy 500 - 000 ml/m^2 Polecane jest wykonanie prób w celu określenia wielkości zużycia i działania.
Czyszczenie:	natychmiast po użyciu narzędzia czyścić środkiem AQUAFIN-Reiniger.
Magazynowanie:	w zamkniętych pojemnikach, do 24 miesięcy.

Podłoże:

Obrabiane powierzchnie muszą znajdować się w dobrym stanie. Wady podłoża należy naprawić. Woda i rozpuszczone w niej substancji chemiczne nie mogą dostać się pod zaimpregnowaną powierzchnię. Jeżeli takowe znajdują się w podłożu, konieczne jest wykonanie analizy zasolenia. Powierzchnia winna być porowata (przygotowanie np. środkiem ASO-Steinreiniger). Powierzchnie sąsiadujące, jak okna, wylakierowania i powierzchnie przeznaczone do lakierowania oraz szkło i rośliny, należy osłonić foliami.
Wrażliwe na rozpuszczalniki materiały budowlane jak styropian, kity spoinowe, bitumy, lateks itp. nie mogą być obrabiane środkiem ASOLIN-WS.

ASOLIN-WS

Obróbka:
Gotowy do użycia ASOLIN-WS nanosić na materiał budowlany przez natryskiwanie lub malowanie. Nanoszenie powinno być przeprowadzone w jednym lub kilku cyklach, lecz zawsze w sposób obfity i równomierny. W przypadku ogólnym wystarczające powinno być dwukrotne, obfite pokrycie metodą „mokro na mokro". Najlepszy efekt impregnacji osiąga się przy słabym bądz lekko wilgotnym, chonnym podłożu.

Składowanie i zasady bezpieczeństwa:
ASOLIN-WS powinien być składowany w temperaturach poniżej + 30°C. Pojemniki muszą być dobrze zamknięte. Przy pracach z produktem ASOLIN-WS należy unikać tworzenia płomieni i iskier. Zalecane jest stosowanie okularów i rękawic ochronnych. Ubrania zabrudzone środkiem ASOLIN-WS należy jak najszybciej zmienić. Rozpuszczalniki zawarte w preparacie ASOLIN-WS są szkodliwe dla zdrowia. W trakcie prac w pomieszczeniach konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji.

Uwaga:
Powierzchnie nie podlegające hydrofobizacji należy chronić przed kontaktem z preparatem. Zachlapane miejsca zmyć niezwłocznie wodą. ASOLINWS może trwale zanieczyścić szkło, metale, ramy okienne itp.

Przed stosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego!

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność. 09.12
11/00 AC/MMa (02/99)