# Sika® Primer-206 G+P

Charakterystyka Techniczna Produktu

| | |
|---|---|
| Charakterystyka chemiczna | Barwiony, rozpuszczalnikowy roztwór poprawiający przyczepność |
| Kolor | Czarny |
| Gęstość (CQP[1] 006-3 / ISO 2811-1) | ok.1 kg/l |
| Lepkość[2] (CQP 029-3 / ISO 3219) | ok. 10 mPas |
| Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736) | -4 °C |
| Zawartość części stałych | 40% |
| Temperatura nakładania | +10 °C do +40 °C |
| Sposób nakładania | Pędzel, aplikator |
| Zużycie | ok. 50 - 150 ml na $m^2$<br>w zależności od porowatości podłoża |
| Czas schnięcia[2/3)] w temperaturze powyżej 15 °C<br>w temperaturze poniżej 15 °C<br>maksimum | 10 minut<br>30 minut<br>24 godziny |
| Przechowywanie | W szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu |
| Okres przydatności do użycia[4)] (CQP 016-2) | 9 miesięcy |

[1)] CQP = Corporate Quality Procedure
[2)] 23 °C/50% w.w.
[3)] W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być różne
[4)] Składowanie w temp. poniżej 25 °C w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach - data ważności produktu na opakowaniu

różne

## Opis

Sika® Primer-206 G+P jest czarną substancją, wiążącą pod wpływem wilgoci; służącą szczególnie do wstępnego przygotowania powierzchni, przed wklejaniem szyb poliuretanowymi produktami Sika®.
Sika®Primer-206G+P produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

## Zastosowanie

Sika® Primer-206 G+P jest podkładem, poprawiającym przyczepność do szkła oraz szyb z obwódką ceramiczną, przed zastosowaniem klejów Sikaflex
Sika® Primer-206 G+P może być również stosowany jako podkład pod inne powierzchnie, takie jak tworzywa i różne metale.
Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych I profesjonalnych użytkowników. Testy aktualnych łączonych powierzchni w panujących warunkach winny być przeprowadzone w celu zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

## Sposób nakładania

Powierzchnie gruntowanych materiałów muszą być suche, czyste, wolne od rdzy, kurzu i tłuszczu. Powierzchnie przetrzeć czyściwem nasączonym środkiem Sika® Aktivator i pozostawić do odparowania.
Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem Sika® Primer-206 G+P tak długo, aby kuleczka mieszająca była dobrze słyszalna i mogła się swobodnie przesuwać. Nakładać cienką, jednorodną warstwę pędzlem, kawałkiem filcu lub aplikatorem.
Idealna temperaturę aplikacji oraz podłoża znajduje się w przedziale od 15 °C do 25 °C.
Zużycie oraz metoda aplikacji zależy od charakterystyki podłoża oraz procesów produkcyjnych.
Sika® Primer-206 G+P powinien zostać nałożony jeden raz. Należy zwrócić uwagę, aby ta pojedyncza

aplikacja zapewniła odpowiednią grubość oraz powierzchnię zagruntowania.
Natychmiast po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.

## Ważne uwagi

Produkt zżelowany lub rozwarstwiony nie nadaje się do użytku

## Dodatkowe informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:
- Przewodnik Przygotowania Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

## Opakowania

| | |
|---|---|
| Kanister | 30ml<br>250ml<br>1000ml |

## Ważne

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karta ta zawiera także informacje o własnościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

## Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Dodatkowe informacje dostępne na:
www.sika.pl
www.sika.com

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09