RESISTO S4 P

KARTA PRODUKTU NR: WPBPL301/01-2014

wydanie pierwsze 01.2014

CE

PREZENTACJA

RESISTO S4 P – papa podkładowa i paroizolacyjna, termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi włóknina szklana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem a spodnia strona folią termotopliwą.

SKŁAD

Masa asfaltowa:	bitum modyfikowany elastomerem SBS
Osnowa:	włóknina szklana
Grubość:	4,0 mm
Strona wierzchnia:	piasek
Strona spodnia:	folia termotopliwa
Szerokość zakładu:	80 mm

STANDARDY PRODUKCJI

wymiary rolki:	8 m x 1 m
waga rolki:	44 kg
ilość rolek na palecie:	30 szt.

ZASTOSOWANIE

RESISTO S4 P jest bitumiczną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne. Papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne. Pierwszą warstwą w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Pierwszą warstwą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.

MONTAŻ

Papę mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni za pomocą gorącego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona jest przystosowana do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Papa jest pakowana w pozycji pionowej na paletach, zabezpieczona kapturem z folii termokurczliwej. Fabrycznie zapakowane palety można przewozić odkrytymi środkami transportu. Rozpaletowane rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz przemieszczeniem podczas jazdy. Palety i pojedyńcze rolki należy składować na równym i stabilnym podłożu w jednej warstwie. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

SOPREMA

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADAŃ	PODAWANIE WYNIKU	WARTOŚĆ LUB USTALENIE
Wady widoczne	EN 1850-1	wady widoczne	**brak wad**
Długość	EN 1848-1	MDV	**8 m ± 1 %**
Szerokość	EN 1848-1	MDV	**1 m -1 %**
Prostoliniowość	EN 1848-1	spełnia wymagania	**≤ 12 mm / 8 m**
Grubość	EN 1849-1	MDV	**4,0 mm ± 0,3 mm**
Gramatura*	EN 1849-1	MDV	**6,00 kg/m²**
Wodoszczelność	EN 1928:2000 Metoda A lub B	spełnia wymagania	**wodoszczelna przy 60 kPa**
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	EN 1847 i EN 1928	spełnia wymagania	**wodoszczelna**
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**	EN 13501-5	-	**$B_{roof}(t1)$**
Reakcja na ogień	EN 13501	-	**euroklasa E**
Maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż - w poprzek	EN 12311-1	MDV	 **500 ± 250 N/50 mm** **400 ± 250 N/50 mm**
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłuż - w poprzek	EN 12311-1	MDV	 **4 ± 1 %** **4 ± 1 %**
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wzdłuż - w poprzek	EN 12310-1	MDV	 **150 ± 50 N** **150 ± 50 N**
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	MDV	**NPD**
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	MDV	**≥ 300 N/50 mm**
Odporność na uderzenie	EN 12691	MLV	**400 mm**
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	MLV	**5 kg**
Odporność na przerastanie korzeni	prEN 13948	-	**NPD**
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	MDV MLV	**≤ 0,1 %** **0,1 %**
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	MLV	**-5 °C**
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	MDV MLV	**≥ 90 °C** **90 °C**
Przyczepność posypki – utrata masy	EN 12039	MDV	**NPD**
Przenikanie pary wodnej μ	EN 1931	-	**69 000**
Opór dyfuzyjny pary wodnej S_d	-	-	**≥ 500 m**
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	EN 1296 i EN 1931	spełnia wymagania	**zgodny**

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją
MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.
NPD – właściwość użytkowa nieokreślana
* gramatura jest podana orientacyjnie
** dotyczy systemów dachowych, w kwestii raportów klasyfikacyjnych należy się skontaktować z Działem Technicznym SOPREMA

CERTYFIKATY

Wyrób jest jest zgodny z normą zharmonizowaną **PN-EN 13707, PN EN 13969 i PN-EN 13970** i jest oznakowany znakiem **CE**
Wyrób posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: **1119-CPR-13135** oraz **1119-CPR-13139**
Zakład produkcyjny posiada certyfikat zarządzania jakością: **BS EN ISO 9001:2008**

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Papy SOPREMA są w pełni kompatybilne chemicznie tj. nie oddziałują negatywnie przy bezpośrednim kontakcie z szeroką gamą wyrobów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN