SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASOCRET-BM

Nr art. 205518

Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

Właściwości:
ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem.
ASOCRET-BM wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny kapilarnie.

Zastosowanie:
ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach.
ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-IB2. Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez wtłaczanie pod ciśnieniem.

Dane techniczne:

Baza:	zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:	szary
Gęstość nasypowa:	0,9 g/cm^3
Zapotrzebowanie na wodę:	33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy:	ok. 2 kg/dm^3
Czas obróbki:	1 godzina
Wytrzymałość:	4 N/mm^2 po 1 dniu 10 N/mm^2 po 7 dniach 15 N/mm^2 po 28 dniach
Opakowanie:	worek 25 kg
Magazynowanie:	w suchych warunkach 12miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Podłoże:
Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty należy starannie odpylić.

Obróbka:
ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. ASOCRET-BM
należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać sie z aktualną kartą charakterystyki.

GISCODE: ZP1

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność.

08/03 MR (01/93 AN/RV)