

PRZEZNACZENIE

- Dachy, tarasy nieużytkowe
- Dachy, tarasy użytkowe
- Dachy przemysłowe
- Fundamenty

PODŁOŻA

- Podłoże betonowe
- Termoizolacja



SYSTEMY

System balastowany żwirem S.14

System mocowania mechanicznego S.13

MAMUT S 3 PF

MAMUT S 3 PF jest papą podkładową z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny poliestrowej

warstwa wierzchnia: folia termotopliwa
warstwa spodnia: folia termotopliwa

ZALETY:

- Dobra odporność mechaniczna
- Dobra stabilność
- Niezawodność i trwałość
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwa w aplikacji: zakład na zgrzew zaznaczony linią

PARAMETRY

Maksymalna siła rozciągająca **wzdłuż** **w poprzek**	 L : 800 (±200N/5 cm) T : 600 (±200 N/5 cm)
Wydłużenie przy zerwaniu **wzdłuż** **w poprzek**	 L : 40 % (±10 %) T : 40 % (±10 %)
Giętkość w niskiej temperaturze	-15 °C
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	100 °C
Stabilność wymiarowa	≤0,3 %
Grubość	3 mm (±0,2 mm)

ZASTOSOWANIE

MAMUT S 3 PF stosowana jako papa podkładowa w wielowarstwowych dachowych systemach zgrzewalnych.

MAMUT S 3 PF stosowana jako I i II warstwa w wielowarstwowych dachowych systemach zgrzewalnych zabezpieczonych balastem (w postaci żwiru lub płyt tarasowych).

MAMUT S 3 PF stosowana jako I i II warstwa w wielowarstwowych fundamentowych systemach zgrzewalnych.

METODY APLIKACJI

Papa zgrzewana całopowierzchniowo do zagruntowanego podłoża lub do termoizolacji.

CERTYFIKATY

ISO 9001 : 2008 (Certyfikat BSI n° 572561).

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na znak CE 0679-CPD-0602

ZNAK CE

CE PN EN 13707
PN EN 13969

MAGAZYNOWANIE

W pozycji pionowej na paletach w fabrycznych opakowaniach lub pod przykryciem.

ODMIANA

MAMUT S 3 PT

MAMUTS3PT papa podkładowa z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny poliestrowej

warstwa wierzchnia: talk
warstwa spodnia: folia termotopliwa
grubość: 3,0 mm (±0,2 mm)