Industry

Sika® Primer-290 DC

Środek gruntujący drewniane klepki pokładowe przed ich wklejeniem i uszczelnieniem

Charakterystyka Techniczna Produktu

Charakterystyka chemiczna	Rozpuszczalnikowa mieszanina żywicy poliuretanowej
Kolor	Przezroczysty o żółtawym zabarwieniu
Gęstość (CQP[1] 006-3 / ISO 2811-1)	ok.1,0 kg/l
Lepkość[2] (CQP 029-3 / ISO 3219)	ok. 20 mPas
Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Zawartość części stałych	34%
Temperatura nakładania	+10 °C do +40 °C
Sposób nakładania	Pędzlem, filcem, natryskowo
Zużycie	ok. 100-200ml na m^2
Czas schnięcia[2/3)] w temp. powyżej 15 °C w temp. poniżej 15 °C maksimum	30 minut 60 minut 24 godziny
Przechowywanie	W szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu
Okres przydatności do użycia[4)] (CQP 016-2)	12 miesięcy

[1)] CQP = Corporate Quality Procedure

[2)] 23 °C/50% w.w.

[3)] W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być różne

[4)] Składowanie w temp. poniżej 25 °C w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach - data ważności produktu na opakowaniu

Opis

Sika® Primer-290 DC jest przezroczystą substancją o żółtawym zabarwieniu, niskiej lepkości, wiążącą pod wpływem wilgoci. Służy do wstępnego przygotowania drewnianych klepek pokładowych, które mają być przyklejone klejem Sikaflex® -298 lub uszczelnione Sikaflex® -290 DC

Sika® Primer-290 DC produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

Zastosowanie

Sika® Primer-290 DC stosuje się na następujące powierzchnie:
-Tik
-Mahoń
-Sosna oregońska
-Korek
-GRP (laminat poliestrowy)

Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych i profesjonalnych użytkowników. Testy aktualnych łączonych powierzchni w panujących warunkach winny być przeprowadzone w celu zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

Sposób nakładania

Klepki pokładowe muszą być suche, czyste, wolne od rdzy, kurzu i tłuszczu.

Sika® Primer-290 DC należy nakładać czystym pędzlem; bardzo dokładnie, jednokrotnie, w formie cienkiej, jednorodnej warstwy. Należy odczekać minimum 30 minut, przed przystąpieniem do stosowania produktów Sikaflex®

Zwracać szczególną uwagę na to, aby nakładać warstwę jednakowej grubości.

Natychmiast po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.

Ważne uwagi

Produkt zżelowany lub rozwarstwiony nie nadaje się do użytku

Dodatkowe informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Przewodnik Przygotowania Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Opakowania

Puszka	30ml 250ml 1000ml

Ważne

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karta ta zawiera także informacje o własnościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Dodatkowe informacje dostępne na:
www.sika.pl
www.sika.com

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09