MAMUT FIX S3

KARTA PRODUKTU NR: WPBPL207 / 01-2013

wydanie 01.07.2013 (zastępuje i anuluje kartę nr: M-FIX S3/02-2012)

PREZENTACJA

MAMUT FIX S3 – papa podkładowa, termozgrzewalna, do mocowania mechanicznego, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą a spodnia strona piaskiem.

SKŁAD

Masa asfaltowa:	bitum modyfikowany elastomerem SBS
Osnowa:	kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych
Grubość:	3,0 mm
Strona wierzchnia:	folia termotopliwa
Strona spodnia:	piasek
Szerokość zakładu:	105 mm (55 mm linia mocowania, 105 mm linia zakładu)

STANDARDY PRODUKCJI

wymiary rolki:	10 m x 1 m
waga rolki:	34,5 kg

ZASTOSOWANIE

MAMUT FIX S3 jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod obciążeniem i pod uprawy roślinne.

MONTAŻ

Papę mocuje się do podłoża stroną spodnią za pomocą łączników mechanicznych, a zakłady zgrzewa się gorącym powietrzem lub przy użyciu palnika. Papę można również mocować do zagruntowanego podłoża zgrzewając ją stroną wierzchnią lub spodnią na całej powierzchni za pomocą gorącego powietrza lub palnika. Spodnia strona jest przystosowana do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Papa jest pakowana w pozycji pionowej na paletach, zabezpieczona kapturem z folii termokurczliwej. Fabrycznie zapakowane palety można przewozić odkrytymi środkami transportu. Rozpaletowane rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz przemieszczeniem podczas jazdy. Palety i pojedyńcze rolki należy składować na równym i stabilnym podłożu w jednej warstwie. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADAŃ	PODAWANIE WYNIKU	WARTOŚĆ LUB USTALENIE
Wady widoczne	EN 1850-1	wady widoczne	**brak wad**
Długość	EN 1848-1	MDV	**10 m ± 1%**
Szerokość	EN 1848-1	MDV	**1 m -1%**
Prostoliniowość	EN 1848-1	spełnia wymagania	**≤ 15 mm / 10 m**
Grubość	EN 1849-1	MDV	**3,0 mm ± 0,2 mm**
Gramatura*	EN 1849-1	MDV	**3,50 kg/m²**
Wodoszczelność	EN 1928:2000 Metoda A lub B	spełnia wymagania	**wodoszczelna przy 60 kPa**
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**	prEN 13501-5	-	**B_{roof}(t1)**
Reakcja na ogień	EN 13501	-	**euroklasa E**
Maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż - w poprzek	EN 12311-1	MDV	 **650 ± 200 N/50 mm** **550 ± 200 N/50 mm**
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłuż - w poprzek	EN 12311-1	MDV	 **45 ± 15 %** **45 ± 15 %**
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wzdłuż - w poprzek	EN 12310-1	MDV	 **300 ± 50 N/50 mm** **300 ± 50 N/50 mm**
Wytrzymałość złączny na oddzieranie	EN 12316-1	MDV	**NPD**
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	MDV	**220 N/50 mm**
Odporność na uderzenie	EN 12691	MLV	**1250 mm**
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	MLV	**20 kg**
Odporność na przerastanie korzeni	prEN 13948	-	**NPD**
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	MDV MLV	**≥ 0,2%** **0,4 %**
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	MDV MLV	**≤ -15 °C** **-15 °C**
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	MDV MLV	**≥ 100 °C** **100 °C**
Przyczepność posypki – utrata masy	EN 12039	MDV	**NPD**
Przenikanie pary wodnej μ	EN 1931	-	**NPD**

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją
MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla łaściwości wyrobów.
* gramatura jest podana orientacyjnie
** dotyczy systemów dachowych, w kwestii raportów klasyfikacyjnych należy się skontaktować z Działem Technicznym SOPREMA

CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny posiada certyfikat zarządzania jakością: **BS EN ISO 9001:2008**
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na znak CE: **2007 CPR 13111 wg normy EN 13707:09-2010**
Atest higieniczny **HK/B/0473/01/2012**

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Papy SOPREMA są w pełni kompatybilne chemicznie tj. nie oddziałują negatywnie przy bezpośrednim kontakcie z szeroką gamą wyrobów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN