SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SOPRAFIX HP

PREZENTACJA

SOPRAFIX HP – podkładowa papa asfaltowa do mocowania mechanicznego, modyfikowana (SBS)

WŁAŚCIWOŚCI

Osnowa	Polyester nietkany stabilizowany
Wymiary (długość / szerokość / grubość)	10 m / 1 m / 2,5 mm
Szerokość zakładu podłużnego	10 cm
Klasa ogniowa	E
Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 600 N / 5 cm 450 N / 5 cm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 10 % 10 %
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa)	- 20° C
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h	+ 105° C
Stabilność wymiarowa	0,3 %

ZASTOSOWANIE

Podkładowa papa do mocowania mechanicznego SOPRAFIX HP jest przeznaczona jest do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, balkonach, logiach, w systemach odwróconych I balastowych, dachów zielonych. Papę można stosować przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych jak również przy renowacji.

WYKONANIE

Papę SOPRAFIX HP mocuje się do podłoża za pomocą łączników do tego przeznaczonych. Na wierzchniej warstwie papa posiada poziome oznaczenie, które określa oś montowania łączników. Przed przystąpieniem do prac należy określić strefy wiatrowe dachu i na tej podstawie przystąpić przygotować plan mocowania mechanicznego.