SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
04-145 Warszawa, ul. Zaliwskiego 9A
tel.: 022 879 90 92, fax: 022 879 84 94
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

KARTA TECHNICZNA
Numer: b 026a

SOPRAJOINT

PREZENTACJA

SOPRAJOINT - termozgrzewalna papa dylatacyjna.

Wierzchnia strona papy:
folia aluminiowa, zabezpieczający papier silikonowy

Spodnia strona papy:
folia termotopliwa

WŁAŚCIWOŚCI

Osnowa	trykot poliestrowy 70 g/m2
Bitum	SBS
Wymiary (długość / szerokość / grubość)	10 m / 0,45 m / 4,2 mm
Szerokość zakładu podłużnego	dwa zakłady po 12,5 cm
Waga rolki	ok. 22 kg
Klasa ogniowa	E
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa)	- 20 0 C
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h	+ 100 0 C
Stabilność wymiarowa	≤ 0,5 %

ZASTOSOWANIE

SOPRAJOINT jest przeznaczona do uszczelniania przerw dylatacyjnych pionowych i poziomych oraz wyniesionych.

SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
04-145 Warszawa, ul. Zaliwskiego 9A
tel.: 022 879 90 92, fax: 022 879 84 94
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

WYKONANIE

Szczegółowy opis wykonania uszczelnienia papą SOPRAJOINT znajduje się na stronie www.soprema.pl – „USZCZELNIENIA DYLATACYJI PAPĄ SOPRAJOINT”

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Papa dostarczana w rolkach na paletach w pozycji pionowej.
Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej na równym podłożu, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczających przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych.

Paleta: 32 rolki – 320 mb

CERTYFIKATY

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji**: 65/08/2008** według normy **PN EN 13707:2006 + PN EN 13707:2006/A1:2007**
- Deklaracja zgodności: **07/2008**
- Certyfikat jakości: **BS EN ISO 9001:2000**