Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 3080, 3081

# Sanierputzfarbe

Wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa i niskoemisyjna farba wewnętrzna przeznaczona zwłaszcza do wykonywania powłok na murach i powierzchniach naprawionych systemem tynku renowacyjnego.

Tylko do stosowania wewnątrz budynków. Odporna na zmywanie wg DIN 53778 WM.

## Obszary stosowania

Farba Remmers Sanierputzfarbe przeznaczona jest do wykonywania kryjących powłok na tynkach renowacyjnych wewnątrz budynków. Farbę Remmers Sanierputzfarbe można także stosować na wszystkich zwykłych podłożach spotykanych podczas prac wykończeniowych i renowacyjnych wewnątrz budynków. Dopuszczalne podłoża to tynk wapienny i gipsowy, mur z cegły wapienno-piaskowej, beton, płyty drewniane i płyty pilśniowe twarde, płyty gipsowo-kartonowe, tapety (Rauhfaser).

## Właściwości produktu

Farbę Remmers Sanierputzfarbe opracowano specjalnie do wykonywania powłok na tynkach renowacyjnych wewnątrz budynków. Powłoka jest otwarta na dyfuzję pary wodnej i spełnia wymagania instrukcji WTA 2-2-91 odnoszącej się do tynków renowacyjnych ($s_d$ < 0,20 m).
Remmers Sanierputzfarbe jest łatwą w stosowaniu farbą wewnętrzną o znakomitym kryciu i wysokiej wydajności.

## Sposób stosowania

**Przygotowanie podłoża:**
Podłoża muszą być nośne, wolne od zabrudzeń takich jak pył, środki antyadhezyjne do szalunków, pozostałości oleiste i tłuste. Rysy, ubytki oraz uszkodzone, odspojone tynki należy naprawić tynkami firmy Remmers względnie w przypadku tynków gipsowych zastosować szpachlówkę wypełniającą. Podłoża bardzo alkaliczne (świeże tynki) oraz płyty gipsowe i włóknowo-cementowe należy zagruntować preparatem Remmers Tiefgrund W.

Stare farby klejowe i wapienne należy starannie zmyć, słabo przylegające stare powłoki usunąć. Na nie budzących zastrzeżeń, nośnych podłożach oraz na dobrze przylegających starych powłokach dyspersyjnych można nakładać farbę Remmers Sanierputzfarbe bezpośrednio (bez gruntowania).

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Spoiwo: | bezrozpuszczalnikowa dyspersja akrylowa |
| Pigment: | dwutlenek tytanu |
| Gęstość: | ok. 1,4 kg/l |
| Lepkość: | odpowiednia do nakładania |
| Rozcieńczalnik: | woda |
| Stopień połysku: | matowy, ok. 6,0 % przy 85° |
| Wartość $s_d$: | 0,10 m |
| Odporność na zmywanie: | zgodnie z DIN 53778 WM |
| Odporność na ścieranie na mokro wg DIN 13300: | klasa 3 |
| Kolory: | biały, nr art. 3080<br>kolor na zamówienie, nr art. 3081 |

**Nakładanie materiału:**
Przy nakładaniu pierwszej warstwy można rozcieńczać farbę Remmers Sanierputzfarbe wodą dodawaną w ilości maks. 10%. Stopień rozcieńczenia zależy od chłonności podłoża. Drugą warstwę względnie warstwę nawierzchniową nakłada się bez rozcieńczania. Materiał można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo.
Nie stosować przy temperaturze poniżej 5°C (temperatura podłoża i powietrza).

## Narzędzia, czyszczenie

Pędzel, pędzel angielski, wałek futrzany, ławkowiec, urządzenie do natrysku bezpowietrznego.
Wszystkie narzędzia i urządzenie natryskowe można czyścić na świeżo wodą.



Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl

## Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

**Rodzaj opakowania:**
Pojemniki z tworzywa sztucznego 15 l

**Zużycie:**
Pierwsza powłoka ok. 0,13 - 0,15 l/m$^2$ zależnie od właściwości podłoża.
Druga powłoka ok. 0,13 l/m$^2$

**Składowanie:**
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w miejscu chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.

## Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Kod produktu: M-DF01

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

3080 IT 12.06