SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SOPRALENE FLAM 180

PREZENTACJA

SOPRALENE FLAM 180 - termozgrzewalna asfaltowa papa podkładowa, modyfikowana (SBS)

WŁAŚCIWOŚCI

Osnowa	Polyester nietkany
Wymiary (długość / szerokość / grubość)	10 m / 1 m / 2,9 mm
Szerokość zakładu podłużnego	6 cm
Klasa ogniowa	E
Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 800 N / 5 cm 650 N / 5 cm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 40 % 50 %
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa)	- 20° C
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h	+ 105° C
Stabilność wymiarowa	0,3 %

ZASTOSOWANIE

Podkładowa papa termozgrzewalna SOPRALENE FLAM 180 przeznaczona jest do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, balkonach, logiach, w systemach odwróconych I balastowych, dachów zielonych. Papę można stosować przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych jak również przy renowacji. Papa SOPRALENE FLAM 180 może również służyć jako hydroizolacja pozioma i pionowa (w dwóch warstwach) części podziemnych budynku zgodnie z EN 13 969.

WYKONANIE

Papę SOPRALENE FLAM 180 mocuje się do podłoża metodą zgrzewania na podłoże zagruntowane preparatem gruntującym SORPADERE, ELASTOCOL lub AQUADERE. Producent dopuszcza mocowanie mechaniczne papy podkładowej SOPRALENE FLAM 180 po pisemnej konsultacji z SOPREMA POLSKA.