SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SOPRALENE FLAM JARDIN

PREZENTACJA

SOPRALENE FLAM JARDIN - termozgrzewalna papa asfaltowa wierzchniego krycia, antykorzenna, modyfikowana (SBS)

WŁAŚCIWOŚCI

Osnowa	Polyester nietkany
Wymiary (długość / szerokość / grubość)	8 m / 1 m / 3,9 mm
Szerokość zakładu podłużnego	6 cm
Klasa ogniowa	E
Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 950 N / 5 cm 700 N / 5 cm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 50 % 50 %
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa)	- 20° C
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h	+ 100° C
Stabilność wymiarowa	0,3 %

ZASTOSOWANIE

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia SOPRALENE FLAM JARDIN przeznaczona jest do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, balkonach, logiach i systemach odwróconych I balastowych. Papę można stosować przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych jak również przy renowacji. Ze względu na antykorzenność uzyskaną dzięki chemicznej modyfikacji papa zapewnia 100% ochronę przed przerastanie korzeni. Papa może być stosowana jako hydroizolacja obiektów podziemnych w pionie (w jednej warstwie), jak i w poziomie (jako warstwa wierzchniego krycia w układzie dwuwarstwowym)

WYKONANIE

Papę SOPRALENE FLAM JARDIN mocuje się do podłoża metodą zgrzewania na papę podkładową produkcji SOPREMA lub na powierzchnię zagruntowaną podkładem gruntującym SOPRADERE lub ELASTOCOL 500