

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1121

Schalpaste

Nakładany pędzlem środek antyadhezyjny do betonu.
Preparat zawierający parafinę w rafinatach oleju wrzecionowego z domieszką kwasów tłuszczowych.
Kod produktu BTM 15


Do zastosowań zewnętrznych



Aplikować pędzlem


Obróbka w pozycji stojącej



Ilość nakładanego materiału zależna od sposobu stosowania


Przechowywać w miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem. Chronić przed wilgocią. Opakowanie zamykać



Okres przechowywania

Obszary stosowania

Nadaje się do wszystkich nienasiąkliwych szalunków. Szczególnie do gładkich powierzchni deskowań ze sklejki, płyt pokrytych tworzywem sztucznym i metalu oraz matryc strukturyzowanych.Głównie do prefabrykatów, także do elementów prefabrykowanych wykonywanych na powierzchniach betonowych oraz do zwykłego betonu wykonywanego na budowie.

Właściwości produktu

Remmers Schalpaste jest pastą gotową do stosowania i szybko wysychającą. Błona rozdzielająca jest odporna na deszcz, chroni beton w deskowaniach stalowych przed tworzeniem rdzawych plam i zapobiega odparowaniu wody ze świeżego betonu.

Sposób stosowania

Do nakładania należy stosować szczotkę lub raklę gumową. Pastę należy nakładać równomiernie, cienką warstwą na oczyszczone, suche i możliwie pozbawione rdzy podłoża. Betonować można po wyschnięciu w przeciągu godzin lub dni.

Dane techniczne produktu

Gęstość:	0,8 g/cm^3 ± 0,03
Temperatura zapłonu:	> 60°C
Lepkość:	pasta (> 1000 cp)

Wskazówki

Nie nadaje się do betonowych powierzchni, które mają być otynkowane. Nadmiar środka na powierzchni betonu przeznaczonego do pokrycia powłoką malarską należy usunąć przed nałożeniem powłoki, np. metodą strumieniowania parą wodną. W specjalnych przypadkach szczegóły można wyjaśnić po skierowaniu zapytania do naszego zakładu.

Narzędzia, czyszczenie

Szczotka lub pędzel angielski.
W razie potrzeby czyścić benzyną lakową.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z blachy: 10 l i 30 l.
Zużycie:
Na nienasiąkliwych deskowaniach: 1 l na ok. 40 m²
Na betonie: 1 l na ok. 10 m²
Składowanie:
W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przy składowaniu w miejscu chłodnym i chronionym przed mrozem: co najmniej 2 lata.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 fax: 61 8168111 www.remmers.pl

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

1121 IT 10.12