

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2984 / 2986

Schimmel-Protect


Wysokiej jakości farba wewnętrzna, zawierająca mikrosrebro jako ochronę powłoki przed atakiem bakterii i pleśni

Świadectwo badań: raport 7081-08 MPA Brema



Wodoroz-cieńczalna


Do zastosowań wewnętrznych



Temperatura stosowania


Nakładanie pędzlem/ wałkiem



Zużycie na każdą warstwę


Składować w miejscu chłodnym i chronionym przed mrozem/chronić przed wilgocią/ zamykać pojemniki



Czas składowa-nia

Obszary stosowania

Wysokiej jakości farba wewnętrzna przeznaczona do pomieszczeń zaatakowanych przez pleśnie i zagrożonych ich atakami, na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych i sypialniach, szpitalach, pokojach dziecinnych, szkołach, przedszkolach, biurach, magazynach, hotelach, gastronomii, pomieszczeniach Spa, na pływalniach oraz w miejscach pobytu wrażliwych mieszkańców (dzieci, alergicy).

Właściwości produktu

- Wysokiej jakości farba wewnętrzna zawierająca mikrosrebro. Dzięki specjalnej recepturze Schimmel-Protect ma bardzo dobre właściwości aplikacyjne i wykazuje wysoką odporność na ataki pleśni.
- Farba Schimmel-Protect oparta jest na spoiwie czysto akrylowym, bardzo dobrze kryje i ma jednolicie matową powierzchnię.
- Ponadto farba Schimmel-Protect jest przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na zniszczenie i szorowanie (klasa odporności na szorowanie na mokro 2 wg EN 13300) i ma bardzo wysoką zdolność krycia: 5m²/l (klasa 2 wg EN 13300).
- Schimmel-Protect ma bardzo dobrą przyczepność do wszystkich powszechnie spotykanych nośnych podłoży wewnątrz budynków.

Dane techniczne produktu

Spoiwo:	spoiwo czysto akrylowe
Pigment:	dwutlenek tytanu
Wypełniacze:	wypełniacze funkcyjne
Gęstość:	ok. 1,15 kg/l
Lepkość:	właściwa do stosowania
Kolor:	biały, nr art. 2984
	odcienie specjalne, nr art. 2986
	odporny na szorowanie
Wg DIN 53778:	
Parametry wg DIN 13300	
szorowanie na mokro:	klasa 2
współczynnik kontrastu:	klasa 2
stopień połysku:	głęboki mat
	(<5 dla kąta pomiaru 85°)

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, oczyszczone z pleśni, zanieczyszczeń takich jak pyły, pozostałości środków antyadhezyjnych do szalunków, olejów i tłuszczów. Naloty pleśni należy całkowicie usunąć z powierzchni za pomocą specjalnych środków czyszczących, jak np. Remmers Schimmel-Stop (nr art. 0693). Rysy, ubytki oraz uszkodzone, odspojone miejsca w tynku należy naprawić używając zapraw tynkarskich firmy Remmers, względnie w przypadku tynków gipsowych zastosować szpachlówkę wypełniającą.
Podłoża silnie alkaliczne (świeże tynki) jak również płyty gipsowe i włóknowo-cementowe oraz podłoża piaszczące należy zagruntować preparatem Tiefgrund W (nr art. 2842).

Remmers Polska Sp. z o.o. ul. ● Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 61 8168100 faks: 61 8168111 www.remmers.pl

Wyeliminować usterki techniczno-budowlane, jak np. mostki termiczne.
Należy zapobiegać tworzeniu się kondensatu. Stare farby klejowe i wapienne należy dokładnie zmyć, stare, odspojone powłoki malarskie usunąć. Na nie budzących zastrzeżeń, nośnych podłożach jak również na dobrze przylegających starych powłokach dyspersyjnych można bezpośrednio nakładać farbę Schimmel-Protect.

Nakładanie materiału

Przy nakładaniu na wcześniej nie malowane podłoża farbę Schimmel-Protect można rozcieńczyć wodą dodawaną w ilości maksymalnie 5%. Stopień rozcieńczenia zależny jest od chłonności podłoża. Drugą względnie końcową warstwę nakładać bez rozcieńczania. Malować można wałkiem lub pędzlem. Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C (temperatura podłoża i powietrza).
Pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw należy odczekać 12 godzin (w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%).

Wskazówka

W opakowaniu może dojść do rozwarstwienia. Przed użyciem materiał należy dobrze wymieszać. Przyznany przez TÜV SÜD znak: "produkt niskoemisyjny, przebadany na zawartość substancji szkodliwych i nadzorowany podczas produkcji" dotyczy farby Schimmel-Protect w kolorze białym, nr art. 2984.

Narzędzia, czyszczenie

Pędzel, pędzel angielski, wałek futrzany, ławkowiec. Wszystkie narzędzia i rozpryski farby czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki plastikowe 5 l i 15 l.
Zużycie:
Pierwsza warstwa ok. 0,15 l/m², zależnie od właściwości podłoża, druga warstwa ok. 0,15 l/m².
Składowanie:
W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można składować co najmniej 6 miesięcy.

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)

Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/a) wynosi 30 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera maksymalnie 0 g/l.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska , usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Zawiera substancję czynną w postaci Silver Phosphate Glass do ochrony powłoki przed atakiem bakterii i grzybów. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie i w instrukcji technicznej.

Kod produktu

M-DF 01

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

2984-2986 IT 03.15