

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2997


Schimmel-Sanierspachtel fein

Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty o wysokiej przewodności kapilarnej


Do zastosowań wewnętrznych



Proporcja mieszania suchej zaprawy z wodą



Temperatura stosowania



Czas mieszania


Nakładanie kielnią



Łączne zużycie na warstwę o grubości 2 mm



Okres przechowywania


Chronić przed wilgocią!

Obszary stosowania

- Wygładzanie powierzchni tynku antypleśniowego Schimmel-Sanierputz i płyt antypleśniowych SLP CS
- Uzyskanie drobnoziarnistej, zamkniętej, nadającej się do malowania powierzchni w zastosowaniach wewnętrznych
- Wszystkie klasy wymagań jakościowych dla szpachlówek Q1 – Q3 na płytach SLP CS

Właściwości produktu

Remmers Schimmel-Sanierspachtel fein to fabrycznie mieszana, drobnoziarnista szpachlówka, która po wymieszaniu z wodą jest gotowa do użycia. Szpachlówka ma dobrą przyczepność, jest stabilna w stanie świeżym, plastyczna, łatwa w szpachlowaniu a grubość warstwy może schodzić do zera. Przy prawidłowym, profesjonalnym stosowaniu można uzyskać bardzo płaskie i gładkie powierzchnie. Stwardniała szpachlówka Remmers Schimmel-Sanierspachtel fein jest niewrażliwa na wilgoć, przepuszczalna dla pary wodnej oraz cechuje się wysoką przewodnością kapilarną.

Dane techniczne produktu

Kolor:	stara biel
Gęstość nasypowa:	ok. 1,1 kg/dm³
Uziarnienie:	≤ 0,1 mm
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu:	ok. 60 minut
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach:	CS II
Nasiąkliwość kapilarna $_{w24}$:	> 1 kg/m²
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:	μ < 25
Grubość nakładanej warstwy:	≤ 2 mm
Reakcja na ogień (EN 998-1):	Euroklasa A 1

Podłoże

Podłoże musi być nośne i oczyszczone z substancji, które mogą osłabiać przyczepność szpachlówki. Przyczepność, jak i zróżnicowaną chłonność można poprawić przez wstępne zmoczenie. Nie ma konieczności gruntowania przed nałożeniem warstwy szpachlówki.

Sposób stosowania

Wlać **ok. 9,5 – 10,0 l wody** do czystego pojemnika i dodać **20 kg Schimmel-Sanierspachtel fein** a następnie intensywnie wymieszać przez ok. 3 minuty odpowiednią mieszarką/mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Po ewentualnym wstępnym przygotowaniu podłoża należy rozprowadzić wymieszaną szpachlówkę Schimmel-Sanierspachtel fein używając pacy stalowej, następnie ściągnąć względnie wygładzić. Po upływie około 20 minut można opracować powierzchnię używając pacy drewnianej lub filcowej względnie kielni, w zależności od właściwości podłoża i warunków otoczenia. Należy zawsze pracować świeże na świeże, unikać śladów łączenia. Grubość pojedynczej warstwy nie może przekraczać 2 mm. Po stwardnieniu szpachlówkę można szlifować.

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111 www.remmers.pl

Wskazówki

Skuteczność wobec pleśni oraz działanie zapobiegające tworzeniu się kondensatu szpachlówka wykazuje tylko w połączeniu z tynkiem Schimmel-Sanierputz (art. 1050) i krzemianowo-wapiennymi płytami termoizolacyjnymi SLP CS (art. 0273 - 0275).

Stężałej szpachlówki Remmers Schimmel-Sanierspachtel fein nie wolno ponownie zarabiać dodając wody lub świeżej zaprawy.
Nie stosować przy temperaturach powietrza, podłoża lub materiału poniżej 5℃ i powy żej 30℃. Podane parametry produktu zostały oznaczone w warunkach laboratoryjnych, w temperaturze 20℃ i wilgotności względnej powietrza 65%. Niższe temperatury wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia.
Materiał może zawierać śladowe ilości pirytu lub siarczku żelaza. Chronić przed zbyt szybkim schnięciem, szczególnie w przypadku przeciągów i silnego obciążenia termicznego. Jeżeli to konieczne, powierzchnię należy zwilżać/spryskiwać wodą.
Zewnętrzna powierzchnia tynku powinna być wolna od rys. Rysy włoskowate/skurczowe, w ograniczonym rozmiarze, nie mają znaczenia i nie są uznawane za wady, ponieważ nie wpływają one ujemnie na techniczną wartość tynku.
Nie stosować na podłożach gipsowych.

Narzędzia, czyszczenie

Mieszarka, mieszadło, paca stalowa, paca drewniana lub filcowa, kielnia, szlifierka do gładzi szpachlowych.
Narzędzia czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
Worki papierowe 20 kg

Zużycie:
Ok. 2 kg suchej zaprawy na m² przy grubości 2 mm.

Składowanie:
W miejscu suchym i zabezpieczonym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach można przechowywać co najmniej12 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

2997 IT 06.14