


Clean AC [basic]

- Klinkerreiniger AC -

Kwaśny preparat czyszczący

	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	240	90	44
	Jedn. opak.	**12 x 1 kg**	**5 kg**	**10 kg**
	Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
	Kod opakowania	01	05	10
	Nr art.:			
	0672	■	■	■

Zużycie



Około 0,05 - 0,1 kg/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia
przy stosowaniu w rozcieńczeniu 1:10 z wodą


Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Do muru licowego z klinkieru lub cegły
- Do usuwania resztek zapraw, mleczka wapiennego i cementowego
- Do usuwania kamienia wapiennego i kotłowego

Właściwości



- Wysokowydajny koncentrat w postaci proszku
- Łatwo rozpuszczalny w ciepłej wodzie
- Odczyn pH 0,8 (roztwór 10 %)

Dane techniczne produktu

Rozpuszczalność	bardzo dobra
Odczyn pH (20 °C)	0,8 (roztwór 10 %)
Wygląd	biały, krystaliczny proszek

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- Datenblatt über Inhaltsstoffe

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


- Funcosil WS (0614)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil FC (0711)

Przygotowanie pracy

Przygotowania

Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.
Podłoże przewidziane do czyszczenia najpierw zmoczyć wodą.
Zależnie od stopnia zanieczyszczenia należy sporządzić roztwór w proporcji od 1 : 4 do 1 : 20.
Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.

Sposób stosowania



Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Roztwór dopasowany do stopnia/rodzaju zanieczyszczenia nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Powierzchnię oczyścić za pomocą szczotki do szorowania.
Zmyć używając dużej ilości wody.
Opcjonalnie zastosować mycie z użyciem myjki wysokociśnieniowej.
Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.
W razie potrzeby proces powtórzyć.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.
Pozostałości preparatu mogą doprowadzić do wytrącania się wapna.
Metale, które weszły w kontakt z preparatem, natychmiast umyć wodą.
Na skutek czyszczenia ciemne spoiny mogą ulec rozjaśnieniu.
Preparat nie nadaje się do stosowania na murze licowym z cegły wapienno-piaskowej.
W przypadku powierzchni silnie porowatych wzgl. podatnych na wykwity najpierw należy przeprowadzić impregnację, a dopiero potem rozpocząć czyszczenie (patent technologiczny DE3018116C2).

Wskazówki

Preparat nie nadaje się do stosowania na murze licowym z cegły wapienno-piaskowej.
Materiał rozpuszcza wyłącznie zanieczyszczenia zawierające wapno i żadnych innych.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie




szczotka ryżowa, szczotka do szorowania, myjka wysokociśnieniowa

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- Mischgefäß (4030)
- Collomix WK 90/500 S (4448)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy	Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Wskazówka dotycząca utylizacji	Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów	> 30 % amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność