RESITRIX® SKW FULL BOND

# Samoprzylepna membrana uszczelniająca

## SAMOPRZYLEPNA CAŁOPOWIERZCHNIOWO I ODPORNA NA PRZEBIJANIE KORZENI






RESITRIX® SKW Full Bond jest membraną uszczelniającą zgrzewalną gorącym powietrzem na bazie kauczuku syntetycznego EPDM z wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona pokryta jest samoprzylepną warstwą bitumu modyfikowanego polimerami, która została zabezpieczona zdejmowaną folią oddzielającą.

www.resitrix.com

CARLISLE CM EUROPE

# RESITRIX® SKW Full Bond



## WŁAŚCIWOŚCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU:

- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956, DIN EN 13967 i DIN EN 14909
- Odporność na przebijanie korzeni zgodnie z raportem kontrolnym FLL Instytutu badawczego ds. ogrodnictwa, FG/FU w Weihenstephan oraz wg DIN EN 13948
- Spełnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczelnień (dyrektywa dot. budowy dachów płaskich) oraz DIN 18195 i następujące normy DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18535

## PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO MOŻLIWE WARIANTY UŁOŻENIA:

- Samoprzylepne na pełnopowierzchniowym gruntowaniu
- Samoprzylepne bez gruntowania (tylko na gołym lub świeżym podkładzie bitumicznym)
- Układanie bez gruntowania z dodatkowym mocowaniem mechanicznym, włącznie ze sczepianiem montażowym

**Szczegółowe wymagania dla podłoża oraz indywidualne wskazówki dotyczące obróbki montażowej znajdują się w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji układania membrany RESITRIX®.**

| OKREŚLONE WARTOŚCI TECHNICZNE MATERIAŁU | | | |
|---|---|---|---|
| CAŁKOWITA GRUBOŚĆ: | 2,5 mm -5 %/+10 % | SZEROKOŚĆ W DOSTAWIE: | 1000 mm (produkt w pasach na zamówienie) |
| GRAMATURA: | 2,75 kg/m² -5 %/+10 % | OKRES PRZECHOWYWANIA: | 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu |
| STANDARDOWA DŁUGOŚĆ ROLKI W DOSTAWIE: | 10 m | | |

| OKREŚLONE WARTOŚCI FIZYCZNE | | | |
|---|---|---|---|
| **KRYTERIUM TESTOWE** | | **WARTOŚĆ ZADANA** | **WARTOŚĆ RZECZYWISTA** |
| Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2 | | podłużnie: ≥ 250 N/50 mm<br>poprzecznie: ≥ 200 N/50 mm | 361 N/50 mm<br>333 N/50 mm |
| Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 | | podłużnie: ≥ 300%<br>poprzecznie: ≥ 300% | 600%<br>600% |
| Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w gorącej temperaturze 80°C wg DIN EN 1107-2 | | podłużnie: ≤ 0,5%<br>poprzecznie: ≤ 0,5% | + 0,1%<br>+ 0,2% |
| Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 | | brak pęknięć | brak pęknięć |
| Odporność ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 | | Stopień 0 | Stopień 0 |
| Reakcja spoiny łączącej | / wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2<br>/ wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2 | ≥ 80 N/50 mm<br>≥ 200 N/50 mm | 140 N/50 mm<br>570 N/50 mm |
| Wartość odporności na dyfuzję pary wodnej (μ) wg DIN EN 1931 | | | ok. 58 000 |
| Klasa właściwości wg DIN 18531 | | | E1 |
| Klasa materiału konstrukcyjnego wg DIN 4102, część 1 | | B2 | B2 |
| Reakcja na ogień wg DIN EN 13501, część 1 | | Klasa E | Klasa E |
| Reakcja na ogień wg DIN 4102, część 7 oraz DIN CEN/TS 1187 | | odporny na nierozprzestrzenianie ognia (NRO) | odporny na nierozprzestrzenianie ognia (NRO) |

Dane informacyjne i opisy produktów w tej publikacji zostały opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze doświadczenia i wyniki badań. Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w myśl rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych zmian programowych i technicznych,odpowiadających naszym wysokim wymaganiom jakościowym i służących postępowi w konstrukcji naszych wyrobów.

**CARLISLE® Construction Materials GmbH**

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

**T** +49 (0)40 788 933 0
**E** info@ccm-europe.com

**www.ccm-europe.com**