Nafuflex GIP (dawna nazwa: Nafuflex Grundimpragnierung)

specjalny grunt pod powłoki izolacyjne Nafuflex

Właściwości produktu:

- wzmacnia podłoże
- otwarty na dyfuzję pary wodnej
- ekonomiczny w użyciu
- nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowanie produktu:

- do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się.
- do impregnacji podłoża pod systemy izolacji Nafuflex
- do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów prefabrykowanych

Sposób użycia:

W zależności od użycia i od podłoża stosuje się Nafuflex GIP jako grund pod powłoki hydroizolacyjne Nafuflex nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.

Nafuflex GIP można nanosić przy pomocy normalnych urządzeń natryskowych, mniejsze powierzchnie, wałkiem lub pędzlem.

Dane techniczno-użytkowe Nafuflex GIP:

Wielkość	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość	g/cm³	1,21	materiał nierozcieńczony
Mieszanie	l:l	1:1	Nafuflex GIP : woda
Warunki obróbki	°C	≥ + 5	temperatura powietrza i podłoża
Zużycie materiału	l/m²	0,2 - 0,3	w zależności od nasiąkliwości podłoża, materiał rozcieńczony

Właściwości produktu Nafuflex GIP:

Zakładowa Kontrola Produkcji	DIN EN ISO 9001:2000
Warunki przechowywania	W zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, można składować co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed przemarzaniem!
Sposób dostawy	Kanister 10 l
Usuwanie odpadów	Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba całkowicie opróżnić z zawartości. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących usuwania odpadów, podanych w naszej karcie informacyjnej, którą przesyłamy na życzenie klienta.

Uwaga! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy, jednak nie są wiążące. Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania domieszki i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, że odpowiadamy za prawidłowość tych danych jedynie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych z naszych instrukcji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie.

Niniejsza karta katalogowa została opracowana technicznie. Dotychczasowe wydania są nieważne i nie mogą być używane. Niniejsza karta katalogowa traci ważność po ukazaniu się nowej, zmienionej edycji.

MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. (061) 28 64 500 • Fax: (061) 28 64 514
construction.chemicals@mc-bauchemie.pl • www.mc-bauchemie.pl