SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SOPRASTICK

PREZENTACJA

SOPRASTICK – samoprzylepna papa podkładowa, modyfikowana (SBS)

WŁAŚCIWOŚCI

Osnowa	Kompoxzyt poliestrowo szklany
Wymiary (długość / szerokość / grubość)	10 m / 1 m / 2,5 mm
Szerokość zakładu podłużnego	10 cm
Klasa ogniowa	E
Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 600 N / 5 cm 500 N / 5 cm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 35 % 35 %
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa)	- 20° C
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h	+ 95° C
Stabilność wymiarowa	0,3 %

ZASTOSOWANIE

Samoprzylepna papa podkładowa SOPRASTICK jest może być stosowana do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji w układach wielowarstwowych. na dachach, tarasach, balkonach, logiach, w systemach odwróconych I balastowych, dachów zielonych. Papę można stosować przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych jak również przy renowacji.

WYKONANIE

Samoprzylepna papa podkładowa SOPRASTICK może być układana na termoizolacji EPS, XPS, PIR. Powierzchnia termoizolacji musi być równa, bez luźnej frakcji i sucha. Temperatura otoczenia w czasie montażu SOPRASTICK musi być nie mniejsza niż 5° C. Po usunięciu folii ochronnej i ułożeniu na termoizolacji należy przejść do montażu dowolnej papy nawierzchniowej SOPREMA. Pełna aktywacja kleju papy samoprzylepnej następuję po przygrzaniu warstwy wierzchniej.