

PRZEZNACZENIE

- Dachy, tarasy nieużytkowe
- Dachy, tarasy użytkowe
- Dachy przemysłowe
- Fundamenty

PODŁOŻA

- Podłoże betonowe
- Blacha trapezowa
- Drewno i podłoże drewnopochodne



SYSTEMY

System mocowania mechanicznego S.13

MAMUT S 4 W

MAMUT S 4 W jest papą nawierzchniową z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny poliestrowej
warstwa wierzchnia: posypka z łupka mineralnego
kolor posypki: szary
warstwa spodnia: folia termotopliwa

ZALETY:

- Dobra odporność mechaniczna
- Dobra stabilność
- Niezawodność i trwałość
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwa w aplikacji: zakład na zgrzew zaznaczony folią termotopliwą

PARAMETRY

Maksymalna siła rozciągająca **wzdłuż** **w poprzek**	 L : 800 (±200N/5 cm) T : 600 (±200N/5 cm)
Wydłużenie przy zerwaniu **wzdłuż** **w poprzek**	 L : 40 % (±10 %) T : 40 % (±10 %)
Giętkość w niskiej temperaturze	-16 °C
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	100 °C
Stabilność wymiarowa	≤0,5 %
Grubość	4 mm (±0,2 mm)

ZASTOSOWANIE

MAMUT S 4 W jest stosowana jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych dachowych systemach zgrzewalnych.

Jako I warstwa w jednowarstwowych fundamentowych systemach zgrzewalnych.

Jako I i II warstwa w wielowarstwowych fundamentowych systemach zgrzewalnych.

METODY APLIKACJI

Papa zgrzewana całopowierzchniowo do warstwy podkładowej.

CERTYFIKATY

ISO 9001 : 2008 (Certyfikat BSI n° 572561).

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na znak CE 0679-CPD-0602

ZNAK CE

CE PN EN 13707
PN EN 13969

MAGAZYNOWANIE

W pozycji pionowej na paletach w fabrycznych opakowaniach lub pod przykryciem.

ODMIANA

Mamut S 5 W

MAMUT S 5 W papa nawierzchniowa z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.

warstwa wierzchnia: posypka z łupka mineralnego
kolor posypki: szary
warstwa spodnia: folia termotopliwa
grubość: 5,0 mm (±0,3 mm)