SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: schomburg@schomburg.pl
www.schomburg.com.pl

SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

RENOGAL

Nr art. 20 8601

Produkt grzybobójczy

(pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr. 4530/11)

Właściwości:

- grzybobójczy
- dezynfekujący
- długotrwałe działanie
- gotowy do użycia

Zastosowanie:

RENOGAL jest produktem płynnym (roztwór wodny) gotowy do użycia, o działaniu grzybobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, (kategoria II, grupa 10).

Dane techniczne:

Postać: ciecz
Barwa: niebieska
Ciężar właściwy: l ,0 g/cm^3 przy +20°C
Czas schnięcia: minimum 24 godziny
Temperatura stosowania: powyżej + l ° C
Zużycie: w zależności od stopnia skażenia 0,15 do 0,5 l/m^2
Rozcieńczanie: nie zaleca się, produkt gotowy do użycia
Czyszczenie narzędzi: bezpośrednio po użyciu wodą
Opakowanie: kanister o pojemności 1L, 10L
Kolor: transparentny, lekko niebieski
Magazynowanie: do 36 miesięcy, produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +2° C

Sposób nakładania:

Przed użyciem nie należy preparatu rozcieńczać. RENOGAL nanosi się na możliwie suche podłoże za pomocą pędzla lub natryskowo aż do nasycenia. Po ok. 6-12 godzinach należy usunąć zniszczone resztki metodą mechaniczną np. za pomocą szczotki , piaskowania lub zmyć wodą. W przypadku silnych zanieczyszczeń zalecane jest powtórzenie aplikacji środka na wysuszonej powierzchni. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobojczego.
Szczegółowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki produktu.
Nie wymaga okresu wyłączania obiektu po aplikacji preparatu.

Skład powłoki:

1. likwidacja zagrzybienia: RENOGAL
2. gruntowanie: ASO-Unigrund-K

Dalsze warstwy w zależności od systemu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność. 10.12