PODKŁAD H80

PODKŁAD H80 to jednokomponentowy podkład gruntujący, poliuretanowy, gotowy do użycia, stosowany w systemach ALSAN 400 i ALSAN 500.

CHARAKTERYSTYKA

Stan fizyczny	Płynny
Masa objętościowa w 25º C	(950 ± 50) kg/m^3
Lepkość	(14 ± 5) s
Temperatura zapłonu	-4 ºC
Ognioodporność	Łatwopalny, toksyczny
Schnięcie	10 h

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Bidony po 5 i 20 kg. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach składowanych pionowo na paletach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. Przechowywać w temperaturze powyżej0°C.

ZASTOSOWANIE

Podkład gruntujący H80 jest niezbędny dla zrównoważenia absorpcji podłoża oraz zapewnienia optymalnego przylegania systemów ALSAN 400 i ALSAN 500 do podłoża. Stosowany jest na betonie, metalu, płytach gipsowo-kartonowych, drewnie. Charakteryzuje się intensywnym zapachem, zalecany do stosowania na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Na suche, czyste i równe podłoże, za pomocą wałka lub pędzla nakłada się podkład H80, w ilości ok.300 g/m². Cała powierzchnia, po wyschnięciu, powinna być jednolicie błyszcząca. Miejsca matowe należy ponownie pokryć warstwą podkładu gruntującego.
Mycie narzędzi: Rozpuszczalniki **Diluant V** lub **Diluant L**.

UWAGI

Środki ostrożności: materiał łatwopalny, zawiera izocyjaniany. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać z dala od ognia i ciepła. Nie palić tytoniu.

Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-05/0151 „Powłokowe pokrycia dachowe na bazie polimerów nanoszone w postaci płynnej”.

Karta informacyjna 1/19122007/PS.H80

Soprema Polska Sp. z o.o., ul. Zaliwskiego 9A, 04-145 Warszawa, tel. 022 879 90 92, fax 022 879 84 94
biuro@soprema.pl http://www.soprema.pl